



# TRAITEMENT TOUS USAGES WOODOXYL+

Produit de protection du bois.  
Traitement curatif et préventif.  
Fongicide, insecticide et anti-termites.

## 01 DESTINATION

Efficace contre :  
- les basidiomycètes (pourriture cubique et pourriture fibreuse),  
- les insectes à larves xylophages (capricornes des maisons, lyctus, vrillettes) et,  
- les termites,  
en traitement préventif et curatif des bois mis en œuvre et des constructions.

## 02 COMPOSITION

Substances actives biocide : Cyperméthrine, Propicozanol, TMAC.

## 03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide incolore, sans odeur.  
pH : neutre  
Densité : 1,00+/- 0,02.  
Rendement : - préventif : environ 5 m<sup>2</sup>/L (en 2 couches).  
- curatif : environ 3,3 m<sup>2</sup>/L (en 3 couches).

## 04 MODE EMPLOI

**Mode de traitement :** s'effectue par application de surface (badigeonnage, pulvérisation) et/ou injection en profondeur. L'effet du traitement est immédiat et est optimal dès l'étape de fixation. L'aspect du bois n'est pas affecté par l'application du produit TRAITEMENT TOUS USAGES WOODOXYL+. Compatible avec tout type de finitions. Bien homogénéiser le produit avant application.

**Traitement préventif :** Application par badigeonnage sur les parties encastrées, les assemblages et les appuis.

**Traitement curatif :** Application par injection puis pulvérisation à basse pression ou badigeonnage en insistant sur les parties encastrées, les assemblages et les appuis. Avant d'appliquer le produit, il faut procéder pour les bois massifs comme pour les bois lamellé-collé aux opérations minimales de sondage, bûchage, décapage, broyage et dépoussiérage. Tous les bois infectés, ne présentant plus de résistance, doivent être démontés et remplacés. L'injection en profondeur sur les pièces de fortes sections peut être réalisée par un remplissage répété des trous, ou par un appareil approprié sous une faible pression. Le traitement en profondeur doit être réalisé sur les parties attaquées, mais également en débordant de part et d'autre de cette zone.

L'humidité du bois doit être <25%. Faire un essai préalable sur les bois exotiques ou riches en tanin. Pour une utilisation en extérieur, les bois traités pour un usage en classe d'emploi 3.1, doivent être recouverts par une finition.

## 05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel et dans un endroit sec. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

## 07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

## 06 CONDITIONNEMENTS

1L.  
5L.  
15L

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 – N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48

www.prodinox.com