

Fiche technique

Quick-Step Imperio

Edition 01.2013		Standard	Paramètres	Minimum exigé par la norme	Valeurs Quick-Step
Dimensions					
panneau				2200x220	mm
épaisseur totale					mm
nombre par paquet				14,0	mm
m ² par paquet				4	
				1,9360	m ²
					m ²
Composition lame					
couche de surface			PEFC, FSC ou origine contrôlée		
Âme				3,0	mm
contrebâlement			PEFC, FSC ou origine contrôlée	Hevea	QS Mastercore
rainure et languette			longueur	2,00	mm
			largeur	Uniclic	Uniclic Multifit
Couche superficielle					
Essence bois				Chêne	
provenance				Europe	
finition					crf catalogue/website
sélection					crf catalogue/website
Instructions de pose					
pose en flottant			sur sous-couche Quick-Step	cf instructions d'installation	
pose collé en plein			Quick-Step polymère MS	cf instructions d'installation	
CE	EN 14342:2008	notified body		DAP-PL-1033.00	Level 4
PEFC					label PEFC
Garantie			Uniclic connection		pour la vie
			usage domestique		pour la vie
			usage commercial		sur demande
Finition					
Résistance à l'usure		vernis UV huile UV SIS 923509 DIN 68861	falling sand S33	7 couches 2 couches 500-1700 550-1200	
Résistance à la rayure			Top Coat anti-rayures à technologie nano		
Résistance aux taches		EN 13442		sauf encre bleue encre bleue	classe 5 classe 3
Aspect général du sol posé		EN 13489	désafleurs différences en largeur tuilage longueur tuilage largeur	≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm ≤ 0,1% ≤ 0,2 %	≤ 0,15 mm ≤ 0,15 mm ≤ 0,1 % ≤ 0,2 %
Chaises à roulettes			utilisez des roulettes souples Type W (EN 12529) et/ou tapis bureau adapté		
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676			USRV 50-52
Emission formol		EN 717-1			E1 0 ppm
PCP					sous limite détection
Résistance thermique		EN 12664			0,127 m ² .°K/W
Chauffage par le sol				cf instructions de pose spécifiques	
Classification au feu		EN 14342	CWFT		D _H - S ₁
			avec une finition chêne		C _H - S ₁
UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgïe					
E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39					