



Code produit : 77004

EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS

Certifié SNJF en classe 12,5P

DESCRIPTION

EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS est un mastic plasto-élastique acrylique monocomposant en phase aqueuse formant un joint souple et résistant.

DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS a été spécialement développé pour des applications pour :

- Joints de plinthes, moulures ou cloisons, joints d'obturation (entre 4 et 25 mm de largeur, entre 6 et 14 mm de profondeur).
- Resserrage de menuiserie en bois, métal et synthétique avec la brique et le béton.



EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS dispose du marquage CE pour l'application suivante : mastic pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures selon la norme EN 15651-1 (F EXT-INT).

EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS ne convient pas pour des applications « vitrage » et « joints sanitaires ».

EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS n'est pas conseillé sur PE, PP, PTFE, verre, pierre naturelle et surfaces bitumineuses.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Couleur	Blanc
Densité à 20°C	1,62
Température d'application	5 à 40 °C
Résistance au froid	Craint le gel
Résistance à la température	-30 à +80 °C
Détachant	Eau avant prise
Données spécifiques	Temps de formation de peau à 23 °C et 55 % HR: env. 30 min Durcissement à 23 °C et 50 % HR : 0,5 mm/24h Coefficient de dilatation : 12,5% Allongement à la rupture (ISO 8339) : > 500 % Dureté Shore A (ISO 868) : 12



CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussières, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'alcool isopropylique ou de la méthyléthylcétone (MEC).

Vérifier la compatibilité du solvant utilisé avec les substrats.

Utiliser les solvants conformes aux réglementations locales.

Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulations données par le fabricant.

Laisser sécher les surfaces après dégraissage.

Poncer les surfaces métalliques si nécessaire. Les nettoyer après ponçage.

Il est recommandé de décaper le béton avec une brosse métallique .

Sur supports très poreux, appliquer préalablement une couche de mastic dilué (environ 1 part d'EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS pour 2 parts d'eau).

Il est conseillé de faire un essai d'adhérence sur tout support.

Encollage :

EMFIMASTIC ACRYLIQUE PLUS s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique, suivant les recommandations du SFJF. Après application, lisser le mastic à l'aide d'une spatule humide.

Ne pas appliquer le mastic à une température inférieure à 5 °C. En cas d'application par temps froid, entreposer les cartouches vers 20 °C avant utilisation.

Nettoyage :

Nettoyer les outils à l'eau avant séchage du mastic. Après séchage, l'abrasion est nécessaire.

CONSOMMATION

Cartouche de 300 ml

Buse (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur de cordon (m)	95	42	24	15	10,5	7,5	5,5	4,5	3,5

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé 5 et 25 °C

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 300 ml.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'application sur des peintures très chargées peut provoquer des fissures dans la couche de peinture.

L'application en extérieur n'est possible qu'à l'abri de la pluie.

Ne pas utiliser en contact prolongé avec l'eau.

Avant peinture éventuelle, il est nécessaire de faire un essai de compatibilité.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.