

## Gazon paysagiste

RÉFÉRENCE	<b>EMERAUD 35 et EMERAUD VERDE 35</b>
APPLICATIONS	<b>Jardins, espaces verts, paysagisme en général</b>
COMPOSITION DU VELOURS	<b>5000 Dtex Mono filament polyéthylène bi colleur avec stabilisation UV + 3200 Dtex Mono filament polypropylène frisée avec stabilisation UV EMERAUD 35 - vert/beige EMERAUD VERDE 35 - vert/vert obscuré</b>
JAUGE	<b>5/16"</b>
HAUTEUR DE LA FIBRE	<b>35 mm (+/-5%)</b>
POIDS DE DU VELOURS	<b>1.188 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>
N° POINTS	<b>15/10 cm (total 18.900/m<sup>2</sup>) (+/-10%)</b>
DOSSIER PREMIER	<b>Tissu de Polypropylène stabilise UV 144 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>
DOSSIER SECONDAIRE	<b>Styrène-Butadiène (SBR)</b>
POIDS DOSSIER SECONDAIRE	<b>850 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>
ANCRAGE DE LA FIBRE	<b>30N (+/-5%)</b>
POIDS TOTAL	<b>2.182 g/m<sup>2</sup> (+/-10%)</b>
TENUE DES COULEURS	<b>Échelle de bleu : 7-8</b>

STABILITÉ AUX U.V.

KLangley/ année	Watt/m <sup>2</sup> / année	Durabilité *
<b>0-110</b>	<b>0-150</b>	<b>8 années</b>
<b>111-140</b>	<b>151-190</b>	<b>7 années</b>
<b>141-160</b>	<b>191-200</b>	<b>6 années</b>
<b>&gt; 161</b>	<b>&gt; 221</b>	<b>5 années</b>

\* La durabilité de la garantie dépend aussi de l'utilisation de l'herbe et le positionnement mondial selon le tableau CIBA KLangley l'exclusion des domaines météorologiques spécifiques

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES **+/-5%**