



# OLEASOL TERRES CUITES

Huile de protectrice en phase aqueuse qui sert, à la fois de fond dur en imprégnation et de finition d'aspect ciré.

## 01 DESTINATION

En intérieur, Oléasol Terres Cuites BIOROX s'applique sur tous supports poreux tels que : terres cuites, sol ciment, béton, pierre poreuse, sur béton ciré ancien pour le raviver. Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépolir avant application. Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement. De par sa fluidité, elle pénètre en profondeur les supports à traiter pour assurer une protection optimale.

## 02 COMPOSITION

Liant et additif d'origine biosourcée, siccatifs à base de fer, pigments, eau.

## 03 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : incolore, satinée, teinte à la demande.  
Sans odeur.  
Hydrofuge, Oléofuge, anti tâches.  
Non filmogène.  
Densité : 1,02 +/- 0,02  
Rendement : environ 10 à 15 m<sup>2</sup>/L.

## 04 MODE EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Bien remuer avant emploi.

Appliquer au spalter ou au rouleau en couches fines jusqu'à saturation du support. Lorsque le produit ne pénètre plus, essuyer une dernière fois le surplus d'huile et laisser sécher.

Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Ne pas dépasser 150 microns par couche, avec un minimum de 50 microns. Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : taux hygrométrie inférieur à 65%.

Nous conseillons de laisser durcir le produit pendant plusieurs jours avant de le mettre à l'épreuve.

Sec au toucher : 1heure. Recouvrable : 4heures. Séchage définitif : 24heures. Durcissement à cœur : plusieurs jours. Les délais indiqués sont sujets au taux d'hygrométrie ambiante et aux températures. Ils peuvent varier et ne sont qu'à titre indicatif.

## 05 STOCKAGE

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.  
Nettoyage des outils à l'eau claire.

## 06 CONDITIONNEMENTS

1L.                    2,5L.  
5L.                    15L.

## 07 PRÉCAUTIONS D'USAGE

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 – N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes – ZAC DE SERRES – 31410 Capens – Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com