

Informations techniques profilés de sol en bois véritable (tasseaux profilés en bois massif)

Caractéristiques tech Essences Chêne, noyer, hêtre, épicéa, mélèze

> Finition Chêne, hêtre, épicéa, mélèze : face visible en principe sans nœuds.

> > Pour 1 tasseau / lot, un nœud fendu ≤ 5 mm est admis.

Nœuds si possible de même teinte.

Dos : nœuds autorisés à condition que la stabilité soit assurée. Nover: nœuds sains fermés (pas noirs) admis jusqu'à 10 mm

Degré de brillance : 8 +/- 5

Nœuds sur le support Nœuds sains isolés et fermés ≤ 5 mm admis

Fissures Aucune fissure sur la face visible ; fissures autorisées au dos

Tolérance de la longueur + 10 / - 5 mm Tolérance des dimensions [± 0,5 mm

Tolérance des dimensions [±2,5 % de la coupe transversale du profil

Courbes en longueur h : max. 10 mm/mc. Un traitement ultérieur dans les règles de l'art

doit être garanti.

Torsion h ≤ 5 mm/mc admis. Un traitement ultérieur dans les règles de l'art

doit être garanti.

Aubier Face visible : mélèze et chêne : non admis ; noyer : aubier léger de teinte proche

admis (pas d'aubier en surface), aubier admis au dos.

Poches de résine Non admises sur les faces visibles

au dos, poches isolées admises jusqu'à 5 x 30 mm/mc

ou fraisage autorisé

Moelle, flache Non admises

Non admise sur les faces visibles ; autorisée au dos Entre-écorce

Surface rabotée Face visible parfaitement rabotée ; traces de brûlures et éclats non admis À plat ou debout sans exposition directe aux rayonnements solaires, à sec Stockage


Température idéale : 18°C / 55 à 70 % d'humidité rel.

Étiquette sur la plinthe avec réf. produit, code-barres, dimensions Marquage des

Marquage spécifique à HARO tasseaux / produits / acces

Abréviations : 2 d'1 m de longueur chacune admises par lot soires

Désignation face visible/dos



Les présentes caractéristiques techniques reposent sur l'état actuel de nos connaissances ; elles sont mentionnées à titre indicatif. Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit décrit au sens de la réglementation légale relative à la garantie.

> Tél. +49 8031 700-0 Fax +49 8031 700-299

E-mail: mail@hamberger.de