# Bona Traffic HD Raw

Fiche technique

Protection

Bona Traffic HD Raw assure un haut niveau de protection des parquets tout en préservant l'aspect du bois non traité. Un produit premium pour un résultat haut de gamme. Sa structure de surface unique procure au toucher une sensation agréable, mais offre également d'excellentes propriétés antidérapantes, idéales pour les enfants et les animaux. Sa classification EC1PLUS est la garantie d'un très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur, pour une application et une utilisation en toute sécurité. Formule claire, non jaunissante.

- Préserve l'aspect du bois naturel
- Vernis de protection à l'aspect naturel
- Application facile et sans danger
- Excellentes propriétés antidérapantes

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Produit : | Finition en polyuréthane bicomposante en phase aqueuse |
| Matières solides : | Environ 32 % |
| Brillance (à 60°) : | Environ 4 % (sur verre) |
| Ratio de mélange : | 1 volume de durcisseur pour 1 litre de Traffic HD Raw ou<br>0,41 L de durcisseur pour 4,54 L de Traffic HD Raw<br>(env. 8 % en volume) |
| Durée de vie : | Max. 3 heures à 20 °C (moins à une température supérieure) |
| Dilution : | Si nécessaire, diluer avec Bona Retarder (4 %) pour prolonger le temps d'ouverture. |
| Temps de séchage avant : | - Survitrification : environ 2-4 heures*<br>- Trafic léger : 24 heures*<br>** Dans des conditions normales (20 °C/humidité relative de 60 %).* |
| Outils d'application : | Rouleau en micromolleton ou en polyester Bona (poils de 11 mm) |
| Consommation : | 8-10 $m^2$/litre (120-100 g/$m^2$) par couche |
| Sécurité : | Protection : Non classé<br>Durcisseur : Classé (voir fiche de données de sécurité) |
| Nettoyage : | Retirer les résidus de produit des outils avant de les nettoyer avec un peu d'eau. Les résidus secs s'éliminent avec de l'acétone. |
| Conservation : | 1 an à compter de la date de fabrication, dans le contenant d'origine non ouvert |
| Stockage/transport : | La température de stockage et de transport doit être comprise entre +5 °C et +25 °C. |
| Mise au rebut : | Les déchets et les contenants vides doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. |
| Format : | 3 x 4,95 litres, durcisseur inclus. |
| Certificats : | EMICODE ; classe EC1PLUS – Très faible niveau d'émissions dans l'air intérieur |

## Préparation

Vérifiez que la surface soit acclimatée à la température ambiante, bien poncée, sèche et sans poussière de ponçage, d'huile, de cire et d'autres corps gras.

Attendez que le vernis et le durcisseur soient à température ambiante, insérez le filtre et agitez bien le produit avant utilisation. Les conditions d'application optimales se situent entre 18 et 25 °C et entre 30 et 60 % d'humidité relative de l'air. Plus la température est élevée et l'humidité faible, plus le séchage est rapide, et inversement. **La température minimale d'utilisation est de 13 °C.**

# Bona Traffic HD Raw

Fiche technique

Protection

## Méthodologie

| Protocole standard | |
|---|---|
| 1-2 x | Primaire Bona[1] |
| 1-2 x | Bona Traffic HD Raw[1] |

| Pour la coloration | |
|---|---|
| 1 x | Bona Craft Oil 2K[2] |
| 2 x | Bona Traffic HD Raw |

[1] Au total, vous devrez appliquer 3 couches sur le sol.
[2] Pour éviter que l'huile dégorge, il est recommandé d'appliquer une fine couche de produit. Pour que l'huile reste en surface, vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un chiffon enroulé autour d'un pad fixé à une monobrosse.

**Remarque :** il est recommandé de ne pas appliquer plus de deux couches complètes par jour pour éviter un gonflement excessif du bois. Pour que le produit sèche correctement, assurez-vous que la ventilation soit adaptée.

## Application

1. Agitez le bidon de vernis et ajoutez le contenu d'un flacon de durcisseur. Sans attendre, agitez vigoureusement le mélange pendant 1 minute, puis insérez le filtre fourni. Si vous mélangez de petites quantités de vernis, versez la quantité appropriée de vernis dans un autre récipient. 1 litre de vernis s'utilise avec un volume de durcisseur. 2 litres s'utilisent avec deux volumes, etc. Ce mélange vernis/durcisseur doit être utilisé au plus tard dans les 3 heures qui suivent.
2. Appliquez Bona Traffic HD Raw à l'aide d'un rouleau Bona. Effectuez des mouvements fluides en passant le rouleau dans le sens du veinage du bois, puis dans le sens inverse, afin d'éviter l'accumulation de produit. Conservez toujours une « démarcation humide » afin d'éviter les chevauchements. Laissez sécher suffisamment avant d'appliquer d'autres couches. Prévoyez un temps de séchage légèrement supérieur pour chaque couche de vernis supplémentaire.
3. Si nécessaire, effectuez un ponçage intermédiaire à l'aide d'une grille ou du Système Bona Scrad grain P150 (ou plus fin) et éliminez la poussière avant d'appliquer une dernière couche de vernis. **Remarque :** si la dernière couche de vernis a séché pendant plus de 24 heures, un ponçage intermédiaire est toujours nécessaire.

Le sol pourra supporter un trafic léger après 24 heures, mais la surface restera sensible aux rayures et aux taches tant qu'elle n'aura pas totalement durci. Le temps de durcissement total est d'environ 7 jours. Attendez que la surface ait totalement durci avant de la couvrir ou de la nettoyer avec une serpillière humide.

## Entretien

Nettoyez le sol à l'aide du nettoyant Bona ou du nettoyant pour parquets Bona, ainsi que d'un pad en microfibre. Un programme de nettoyage mécanique peut être nécessaire dans les lieux publics. Il est possible d'appliquer une nouvelle couche de Bona Traffic HD Raw sur une surface usée préalablement nettoyée et poncée pour la rénover. Consultez les consignes séparées pour pendre connaissance des instructions concernant l'application de surcouches.

Vous trouverez des instructions d'entretien détaillées à l'adresse suivante : **www.bona.com**

Les informations fournies sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne sauraient être exhaustives. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit et les présentes recommandations sont adaptés à l'utilisation prévue, au type de bois et à la situation. Bona garantit uniquement la qualité du produit livré. Une application professionnelle, gage d'un résultat final optimal, n'est pas de notre ressort. En cas de doute, effectuer un essai. Lire attentivement et s'assurer d'avoir compris les informations figurant sur les étiquettes de l'emballage et sur la fiche de données de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Révision Octobre 2021
Cette fiche de données remplace les versions précédentes