

# MÉTALLISANT MAT

Protège et rénove  
l'aspect MAT  
des parquets  
vitrifiés\*,  
sols stratifiés  
et mélaminés,  
lièges vitrifiés  
et sols plastiques

■  
Non glissant  
(selon NF P 90 106  
et P 90 203)

■  
Formule spécifique  
pour l'entretien  
de tous les parquets  
vitrifiés MATS  
soumis à fort trafic

■  
Apporte un aspect  
plus mat aux sols  
trop brillants

■  
Sans odeur

■  
Ne jaunit pas

■

# Métamat®



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Formulation nouvelle spécialement mise au point pour la protection des parquets vitrifiés mats, le MÉTAMAT® BLANCHON leur conserve longtemps un aspect "comme neuf", prolonge leur durée de vie et rénove les parquets vitrifiés d'aspect terne.
- Sur les parquets soumis à usage intense, il constitue l'élément essentiel d'une MÉTALLISATION MATE, qui facilite et rationalise l'entretien.
- Le MÉTAMAT® est idéal pour "matifier" des parquets vitrifiés ou des sols plastiques à l'aspect trop brillant.
- Non glissant (PV Labosport, selon NF P 90 106 et NF P 90 203, disponibles sur demande) et sans silicones.
- Non jaunissant, le MÉTAMAT® est compatible avec tous les vitrificateurs parquets et la plupart des sols modernes. Il est recommandé pour tous parquets vitrifiés, sols stratifiés ou mélaminés, lièges vitrifiés et sols plastiques (voir\* § PRÉPARATION DES SUPPORTS).
- Liquide blanc, devenant parfaitement transparent après séchage.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

\*Le MÉTAMAT® s'applique sur tous vitrificateurs parquets exempts de silicones. Sur parquets pré-vernis, après une préparation adéquate, effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface. Ne pas utiliser sur carrelages, pierres ou autres sols durs.

- Avant toute application, la vitrification doit avoir séché et durci 10 jours minimum.
- Il est impératif de procéder à un nettoyage humide<sup>(1)</sup> préalable (solution de NETTOYANT SURACTIVÉ BLANCHON à 1L dans 10L d'eau, puis rinçage avec un linge humide<sup>(1)</sup>), afin d'obtenir un support propre.
- Le MÉTAMAT® s'applique sur une surface sèche, propre et non grasse.
- IMPORTANT : sur les parquets pré-vernis dont le bois peut être très hygroscopique (hêtre, ...), réaliser un essai préalable.

<sup>(1)</sup>Un parquet ne doit jamais être mouillé ; n'utiliser que du matériel non ruisselant et soigneusement essoré.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Le MÉTAMAT® s'applique pur, en 1 ou 2 couches au balai-éponge, balai microfibre, balai à franges (Faubert) ou serpillière (dans tous les cas, matériel non ruisselant et soigneusement essoré).
- Respecter un délai d'1 heure entre chaque couche, afin de permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

### Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau, éventuellement additionnée d'un peu de NETTOYANT SURACTIVÉ pour un nettoyage total du matériel.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 15 minutes.
- Séchage "recouvrable" : 1 heure dans des conditions normales.
- Remise en circulation : 1h30 à 2 heures.

## RENDEMENT

- 40 à 50 m<sup>2</sup> au litre par couche, environ.

**Blanchon**

## ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- Aspirateur, balai, chiffon de laine. Éviter les utilisations trop fréquentes de matériel polissant, afin de ne pas favoriser l'apparition d'un aspect satiné.
- Balayage humide avec le PROTECTEUR BLANCHON (dilution 1 pour 3 à 1 pour 5 avec de l'eau, matériel bien essoré et jamais ruisselant).
- Proscrire les produits ammoniacués, abrasifs ou siliconés.
- Le MÉTAMAT® est rénovable par lui-même : de temps à autre, appliquer une légère couche (balai microfibre ou balai-éponge) pour rendre la surface impeccable.

### DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	PROTECTION ET RÉNOVATION DES PARQUETS VITRIFIÉS ET SOLS PLASTIQUES D'ASPECT MAT
TYPE DE RÉSINES	Acryliques-Uréthanes aliphatiques, à complexe métallique, en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b
DENSITÉ	1,018 (à 20°C, selon NF T 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
pH	8,5
RECOUVRABILITÉ	1 heure
RÉSISTANCE À L'ABRASION TABER	Sans objet
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Sans objet
RÉSISTANCE À LA RAYURE	Crayon 6H
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Le MÉTAMAT® est sensible aux détergents alcalins. Ne pas utiliser de produits de nettoyage alcalins pour son entretien mais le PROTECTEUR
CONSERVATION	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 09.12.2010 et la Direction Commerciale le 09.12.2010. Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

